



# MAGIC OIL 2K

PALLMANN® MAGIC OIL 2K es un acabado penetrante oleoso endurecido de 2 componentes para uso residencial y comercial. Proporciona un acabado mate aterciopelado que repele la suciedad y el agua y le da al suelo un aspecto europeo rico y frotado a mano.

## Características

2 componentes  
7 colores  
Aplicable sobre la mayoría de las tinturas  
Olor extraordinariamente bajo  
Difusivo  
  
Aterciopelado, brillo mate  
No sensible al calor

## Beneficios

Curado rápido y resistente a los químicos  
Amplia gama de opciones de diseños  
Opciones de color ilimitadas  
  
Seguro, no agresivo en el lugar de trabajo  
Fácilmente reparable. No dejará marcas de aplicador. Mezclas con los MAGIC OIL 2K existentes  
Aspecto europeo, frotado a mano  
Clasificado para sistemas de calefacción por piso radiante

## Datos técnicos

Envase: Comp. A: Envase de metal con boca abierta  
Comp. B: Botella de plástico  
Tamaño de la unidad: 0,83 litros (A), 0,17 litros (B) neutro  
(A&B) 0,80 litros (A), 0,20 litros (B) colores  
Colores: Neutro, marrón oscuro, rojo marrón, gris, blanco, negro, negro-marrón  
Olor: No invasivo  
Sólidos: 98 %  
Nivel de brillo: Mate  
COV: Colores: No supera los 9 gramos por litro  
Neutro: No supera los 5 gramos por litro  
Mínimo 12 meses\*\*  
Estabilidad: Aprox. 350 – 500 pies cuadrados por litro  
Grado de cobertura: 45 min – 60 min  
Vida útil: 12 horas\*\*\*  
Tránsito de peatones: 24 horas\*\*\*  
Completamente curado: Llama de acero inoxidable de hoja plana, pulidor de piso comercial con fibras ROJAS y BLANCAS  
Herramientas de aplicación: Almacenar entre 50 y 70 °F (10-20 °C)\*\* y aplicar a temperatura ambiente de 65-75 °F (18-25 °C) para obtener mejores resultados\*\*\*  
Temperatura de almacenamiento y de trabajo:

\*\* Bajo condiciones óptimas de almacenamiento

\*\*\* Bajo condiciones óptimas de aplicación

<sup>1</sup> Solo neutro

SIN  
DISOL-  
VENTES



**PALLMANN®**

wood floors. protected

# MAGIC OIL 2K Instrucciones de uso:

## ANTES DE USAR, LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS Y LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS). SOLO PARA USO PROFESIONAL.

Este producto cumple o excede todos los estándares estatales y federales de calidad del aire limpio y refleja nuestro compromiso con la salud personal, la calidad del aire interior y el medio ambiente. NO DILUYA este producto. Para obtener asesoramiento técnico en caso necesario, antes de utilizar el producto comuníquese telefónicamente con PALLMANN®, una división de UFLOOR Systems (1-866-505-4810).

**Aplicadores recomendados: Llana de acero inoxidable de hoja plana, pulidor de piso comercial con fibras ROJAS y BLANCAS.**

### Acabado

Lije y prepare el piso de acuerdo con las directrices de lijado de la NAWFA (Asociación nacional de profesionales en pisos de madera de EE.UU.). Realizar el acabado con papel de lija de grano 80 a 100 con una máquina de cinta. **No lije más fino que una lija de grano 120. Cuando se usa una lijadora de discos múltiples, si el piso está lijado demasiado fino, se producirá una penetración inadecuada del MAGIC OIL 2K. No lijar más fino de 120 granos con una lijadora de discos múltiples, y rociar el piso con agua antes de la aplicación de MAGIC OIL 2K.**

Ponga ambos recipientes (comp A&B) a temperatura ambiente y revuelva bien antes de usarlos.

**NEUTRO:** Mezcle 5 partes de comp A con 1 parte de comp B (proporción 5:1) en un recipiente separado, limpio y seco. Revuelva bien hasta que la mezcla adquiera un color uniforme. ¡NO AGREGAR AGUA AL ENDURECEDOR O AL ACABADO! Una botella de endurecedor (Comp B) activará una lata de acabado MAGIC OIL 2K (comp A).

**COLORES:** Mezcle 4 partes de comp A con 1 parte de comp B (proporción 4:1) en un recipiente separado, limpio y seco. Revuelva bien hasta que la mezcla adquiera un color uniforme. ¡NO AGREGAR AGUA AL ENDURECEDOR O AL ACABADO! Una botella de endurecedor (comp color B) activará una lata de acabado Magic Oil 2K Finish (comp color A).

### Aplicación con llana

Vierta un charco de 6 a 8 pulgadas de MAGIC OIL 2K directamente sobre el piso. Aplique el MAGIC OIL 2K en todo el piso con una llana plana de acero inoxidable (artículo N° 12506). Agregue MAGIC OIL 2K al charco según sea necesario.

Deje que MAGIC OIL 2K penetre por lo menos durante 10 minutos, pero no más de 30 minutos después de la aplicación. Retire el exceso de MAGIC OIL 2K con una fibra de pulido roja en la pulidora. Cuando la fibra está saturada (deja remolinos o eslingas del producto), gírela y use el reverso o reemplácela por una nueva. Se requerirán varias fibras rojas para eliminar el exceso de MAGIC OIL 2K. Con una mano enguantada y una pequeña fibra blanca o trapos gruesos de tela, remueva el exceso de MAGIC OIL 2K de las esquinas y zonas a las cuales no pueda llegar a pulidora.

Inmediatamente después de eliminar el exceso de producto con una fibra de pulido roja, pula nuevamente el piso con una fibra de pulido blanca. Se requerirán varias fibras de pulido blancas para eliminar el exceso de MAGIC OIL 2K. La aplicación de la segunda capa puede comenzar inmediatamente después del pulido de la primera capa con la fibra de pulido blanca. Para mejores resultados, aplique la segunda capa al día siguiente. NOTA: Si el piso tiene bordes biselados o es raspado a mano, no aplique la llana. El método preferido es la aplicación de la pulidora.

### Aplicación con pulidora

Vierta una pequeña cantidad de MAGIC OIL 2K en el centro de la fibra de pulido. Comience aproximadamente a 2 pies de la pared. Distribuya MAGIC OIL 2K en el piso, asegurándose de que todo el piso esté cubierto. Continúe agregando MAGIC OIL 2K según sea necesario, para mantener la tasa de cobertura adecuada. Cubra con el producto esquinas y bordes trabajando con una mano enguantada y una pequeña fibra roja.

Deje que MAGIC OIL 2K penetre por lo menos durante 10 minutos, pero no más de 30 minutos después de la aplicación. Retire el exceso de MAGIC OIL 2K con una fibra de pulido roja en la pulidora. Cuando la fibra está saturada (deja remolinos o eslingas del producto), gírela y use el reverso o reemplácela por una nueva. Se requerirán varias fibras rojas para eliminar el exceso de MAGIC OIL 2K. Con una mano enguantada y una pequeña

fibra blanca o trapos gruesos de tela, remueva el exceso de MAGIC OIL 2K de las esquinas y zonas a las cuales no pueda llegar a pulidora.

Inmediatamente después de eliminar el exceso de producto con una fibra de pulido roja, pula nuevamente el piso con una fibra de pulido BLANCA. Se requerirán varias fibras de pulido blancas para eliminar el exceso de MAGIC OIL 2K. La aplicación de la segunda capa puede comenzar inmediatamente después del pulido de la primera capa con la fibra de pulido blanca. Para mejores resultados, aplique la segunda capa al día siguiente.

### Consejos notas útiles

- NO cubra MAGIC OIL 2K después de agregar el endurecedor, ya que se producirá una explosión de presión de vapor.
- Los trabajos grandes pueden requerir trabajar en secciones.
- Cuando se usa una lijadora de discos múltiples, si el piso está lijado demasiado fino, se producirá una penetración inadecuada del MAGIC OIL 2K. **No lijar más fino de 120 granos con una lijadora de discos múltiples, y rociar el piso con agua antes de la aplicación de MAGIC OIL 2K.**
- Cuando aplique MAGIC OIL 2K sobre tinturas de base acuosa o disolvente, asegúrese de que la tintura esté completamente seca.
- No aplique MAGIC OIL 2K sobre los tintes de anilina.
- Después de terminar de pulir con la fibra de pulido blanca en la segunda capa, espere 20 minutos y luego pula nuevamente con una fibra de pulido blanca. Este pulido adicional ayudará a eliminar el aceite residual de la superficie e igualar el brillo para una apariencia más uniforme.
- Durante el pulido, trabaje hacia atrás, fuera del área de trabajo, para asegurarse de eliminar todas las huellas.
- La mayoría de las especies de madera requieren 2 capas de MAGIC OIL 2K, algunas especies de maderas densas y exóticas o madera teñida solo requieren 1 capa.

### Curado

MAGIC OIL 2K COLOR está completamente curado en 24 horas, el tránsito peatonal ligero es aceptable al cabo de 12 horas. MAGIC OIL 2K NEUTRAL se cura por completo en 12 horas, el tránsito peatonal ligero es aceptable al cabo de 4 horas. Espere 24 horas antes de colocar nuevamente las alfombras y tapetes.

### Limpieza

Las herramientas y los aplicadores deben limpiarse con las toallitas CLEAN BOX DE PALLMANN®

### Mantenimiento

Coloque alfombras en todas las puertas de entrada para evitar el exceso de suciedad y material abrasivo. Para limpiar los pisos, aspire o barra según sea necesario, utilice posteriormente la MOPA DE MICROFIBRA PALLMANN®. El limpiador semanal recomendado es el LIMPIADOR PARA PISOS DE MADERA DURA PALLMANN®. El mantenimiento a largo plazo se puede realizar usando MAGIC OIL 2K CARE. Puede encontrar información sobre la frecuencia de uso y las instrucciones en [www.pallmann.us](http://www.pallmann.us).

### Almacenamiento

MAGIC OIL 2K (no endurecido) puede usarse horas o días después de la apertura inicial. Los recipientes abiertos deben taparse firmemente y almacenarse en un lugar fresco o hasta que vuelvan a utilizarse. PROTEGER DE LAS HELADAS.

### Eliminación

Elimine cualquier producto o recipiente no utilizado/no deseado de acuerdo con las normativas locales, estatales y federales. No vierta el producto en los desagües.

**NOTA IMPORTANTE: ¡El contacto del producto con fibras o textiles genera riesgo de combustión espontánea (pirofórico)! Asegúrese de humedecer las fibras, los paños o trapos con agua y de mantenerlos/desecharlos en recipientes cerrados herméticamente.**

**Uzin Utz**  
NORTH AMERICA

PALLMANN | Una marca del Grupo Uzin Utz  
Aurora, CO 80011 EE.UU. | Teléfono: 720.374.4810  
[pallmann.us@uzin-utz.com](mailto:pallmann.us@uzin-utz.com) | [pallmann.us](http://pallmann.us)



**PALLMANN®**

wood floors. protected

Rev 02/19/18